

DECOMET

Detergente liquido a base di acido citrico per la passivazione di acciai inossidabili. Rimuove gli ossidi di ferro e promuove la formazione di uno strato passivo di ossido di cromo.



GAMMA AEREONAUTICA - AUTOMOBILISTICA

FUNZIONE	APPLICAZIONE/INQUINAMENTI
Passivazione ad immersione	Ossidi di ferro

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

- Super leghe:
 - Inconel, Waspalloy, A286
- Acciai duri:
 - 52100 acciaio cromato, ghise
 - 15-5 PH, 17-4 PH
- Acciai per cuscinetti:D50, 440C, 316
- Ceramiche
- Polimeri
 - Nylon, PA, PEEK

COMPONENTI

- Acido citrico, tensioattivi
- Senza composto CMR, conforme alla normativa REACH

DATI FISICO-CHIMICI

■ pH concentrato: 1.00

Densità: 1.17

■ Tensione superficiale: 31.2 mN/m

MODALITÀ D'IMPIEGO*

Concentrazione: 10 a 20%
Temperatura: 20 a 70°C
Tempo: 4 a 20 minuti

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

FASI DI PASSIVAZIONE

 Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.

Lavaggio della superficie:

Disossidazione Fe₂O₃ con

28/05/24

acqua + Galvex 20.02

Passivazione: Cr₂O₃

Decomet

 Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario (HDPE).

ESEMPIO DI PROCEDIMENTO

• Preparazione della superficie prima della passivazione

LAVAGGIO		
GALVEX 20.01		
Acqua di rete		
Conc.: 2-5%		
Temp.: 40-70°C Tempo: 3-5 min	Т	
	•	

PASSIVAZIONE RISCIACQUO DECOMET

ACQUA DI RETE

Acqua de
Conc.: 10-20%
Temp.: 20-30°C
empo: 3-5 min

Acqua de
Conc.: 10-20%
Temp.: 20-70°C
Tempo: > 4 min

RISCIACQUO RISCIACQUO ACQUA DI RETE ACQUA DEMI.

Temp.: 20-30°C Tempo: 3-5 min Tempo: 3-5 min RISCIACQUO ACQUA DEMI.

Temp.: 20-30°C Tempo: 3-5 min ASCIUGATURA ARIA CALDA

US



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66







^{*}Dipende dalla qualità dell'acqua e dalla natura e quantità dei contaminanti.